



## ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

### NATIONAL SWISS SANDTEX (TEXTURED COATING)

<b>ОПИСАНИЕ:</b>	National Swiss SandTex – среднетекстурное, декоративное покрытие на базе акриловой, сополимерной эмульсии, с содержанием частиц кварца и высококачественных наполнителей. Обладает повышенной гибкостью, прочностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Применяется как декоративное покрытие для внутренних и наружных поверхностей. Скрывает мелкие недостатки и тонкие трещины на поверхности. После полного высыхания имеет отличную адгезию и устойчивость к щелочам. Содержит противогрибковые и антибактериальные добавки.
<b>РЕКОМЕНДОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:</b>	Используется как среднетекстурное декоративное покрытие для внутренних и наружных работ по бетону, штукатурке, бетонным плитам, гипсу, асбесту, кирпичу, каменной кладке. Также подходит для нанесения по деревянным поверхностям. NATIONAL SWISS SANDTEX рекомендуется для покрытия фасадов зданий, панельных домов, бетонных заборов и т.д., где требуется придание декоративного эффекта поверхности. Для большей защиты верхнего слоя, может быть покрыто красками на водной, полиуретановой и эпоксидной основе.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ЦВЕТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ</b>	В соответствии с колеровочной картой National Paints	
<b>ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ</b>	Средняя текстура/матовый	
<b>ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.</b>	65 ± 2%	
<b>ПЛОТНОСТЬ КГ/Л</b>	1,71 ± 0,05	
<b>ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)</b>	2 - 2.5 м <sup>2</sup> /л	
<b>РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ</b>	150 – 500 микрон/слой	
<b>РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ</b>	230 – 770 микрон/слой	
<b>ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ</b>	На водной основе	
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С</b>	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание до отлипа	1– 2 часа
	Высыхание до степени готовности к повторной окраске	6-8 часов
	Полное высыхание	24 часа

### ПРЕИМУЩЕСТВА

<b>NATIONAL SWISS SANDTEX (TEXTURED COATING)</b>	Отличная устойчивость к щелочам и адгезия, гибкое, прочное и погодостойчивое покрытие, скрывает недостатки поверхности и тонкие трещины.
--	--



## ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Перед нанесением поверхность должна быть крепкой, сухой, чистой от масла, жира, частиц, пыли и так далее. Нанесение может быть осуществлено методами в соответствии с рекомендациями.
-------------------------------	---

## ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>	Валик, кисть, распылитель, кельма, мастерок и так далее.		
<b>РАЗБАВИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ</b>	Вода		
<b>РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)</b>	5-10% в зависимости от метода нанесения		
<b>КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ</b>	Возможно, подходящим распылителем		
<b>РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ</b> при нанесении на подготовленную поверхность	- National PVA Primer Sealer for Masonry (ИЛИ)	1 слой	
	- National PVA Primer White for Masonry (ИЛИ)	1 слой	
	- National Acrylic Primer (W.B.)	1 слой	
	- National Swiss Sandtex	2 слоя	
	- рекомендованное финишное покрытие National (если требуется)	2 слоя	
	(ИЛИ)		
	- National Tex Primer	1 слой	
	- National Swiss Sandtex	2 слоя	
- рекомендованное финишное покрытие National (если требуется)	2 слоя		

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С</b>	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях
------------------------------	---

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	<p>В общем случае большинство красок на водной основе достаточно безопасны для использования при обращении должным образом. Избегайте попадания в глаза и на кожу, носите маски, очки, перчатки и проч. При попадании на кожу необходимо сразу же тщательно смыть водой с мылом или подходящим моющим средством. При попадании в глаза – промойте большим количеством воды. Избегайте вдыхания паров краски – всегда носите маску. В случае проглатывания и попадания в глаза – немедленно обратитесь к врачу!</p> <p>Окраска должна производиться в хорошо проветриваемом помещении. Требуется соблюдения принятых норм безопасности производства работ.</p>
<b>ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ</b>	Храните краску в проветриваемом и подходящем для этого помещении. Храните краску в плотно закрытой таре, под крышей, в отсутствие прямых солнечных лучей и сильных перепадов температур, не замораживайте и не перегревайте краску. Хранить краску вдали от пожароопасных предметов. Не выливайте остатки неиспользованной краски обратно в банку содержащую краску – во избежание ее порчи и загрязнения. Обращайтесь с осторожностью. Тщательно размешайте перед использованием.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.