

NATIONAL SYNTHETIC UNDERCOAT

ОПИСАНИЕ:	Промежуточный слой на алкидной основе. Повышает характеристики наносимых сверху покрытий. Может быть покрыт алкидными и эмульсионными красками National Paints.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:	Основа под краски для внутренних и наружных работ. Можно наносить на грунт National Red Oxide.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Однокомпонентная	
ЦВЕТ	Белый, Серый (и другие цвета по заказу)	
ЭФФЕКТ	Матовый	
ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.	52 ± 2%	
ПЛОТНОСТЬ КГ/Л	1,55 ± 0,05	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)	10 - 12 м ² /л	
ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ	30 – 40 микрон	
ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ	60 – 75 микрон	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание на отлипание (часы)	: 4
	Время повторного покрытия (часы)	: 12
	Полное высыхание (часы)	: 24

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик или распылитель	
РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)	5 – 15 % в зависимости от метода нанесения	
РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ	National G.P. Thinner 101	
КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ	Вагнер	: 2200PSI/0.015”-0.020”
	Воздушный компрессор	: 50 PSI
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ	- National Red Oxide Primer	: 1 слой
	- National Synthetic Undercoat	: 1 слоя
	- National Synthetic Enamel Gloss I или Gloss II	: 1 - 2 слоя

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	38 С
СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.