

NATIONAL SYNTHETIC VARNISH

ОПИСАНИЕ:	Прозрачный лак на алкидной основе. При высыхании дает устойчивое и долговечное покрытие.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:	Декоративный лак для дерева (окна, двери, наличники, пол, панели, фурнитура).

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Однокомпонентная	
ЦВЕТ	Бесцветный	
ЭФФЕКТ	глянцевый	матовый
ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.	45 ± 2%	45 ± 2%
ПЛОТНОСТЬ КГ/Л	0,95 ± 0,05	0,98 ± 0,05
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)	6 - 8 м ² /л	6 - 8 м ² /л
ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ	25 – 30 микрон	25 – 30 микрон
ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ	55 – 65 микрон	55 – 65 микрон
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание на отлипание (часы)	: 4
	Время повторного покрытия (часы)	: 6-8
	Полное высыхание (часы)	: 24

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик или распылитель	
РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)	5 – 15 % в зависимости от метода нанесения	
РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ	National G.P. Thinner 101	
КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ	Вагнер	: 2200PSI/0.015”-0.020”
	Воздушный компрессор	: 50 PSI
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ	- National Synthetic Varnish (Gloss or Matt)	: 2 слой

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	38 С
СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.