

NATIONAL GUARD PRIMER WHITE

ОПИСАНИЕ:	Двухкомпонентный эпоксидный грунт, стойкий к воздействию воды и химических веществ. При нанесении на бетон проникает в поры и укрепляет поверхность.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:	Универсальный грунт для эпоксидных систем, по бетону, цементу и дереву. Грунт для эпоксидных текстурных покрытий и наливных полов.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ЦВЕТ	Двухкомпонентный Белый
ЭФФЕКТ	Гладкий, матовый
ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.	56 ± 2%
ПЛОТНОСТЬ КГ/Л	1, 62 ± 0,05 (смешанный)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)	6 - 8 м2/л
ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ	40 микрон
ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ	70 микрон
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания Высыхание на отлипание (часы) : 5 - 6 Время повторного покрытия (часы) : 12 - 36 Полное высыхание (дни) : 7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик или распылитель	
РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)	10 - 20 % в зависимости от метода нанесения	
РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ	National Epoxy Thinner 108	
КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ	Вагнер : 2200 PSI/0.015"-0.018"	
	Воздушный компрессор : 50 PSI	
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ	- National Guard Primer White : 1 слой - National Guard Topcoat : 2 слоя	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	25 С
СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.